

TUOTESELOSTE

PENOSIL Premium Acrylic Sealant

Yksiosainen plastoelastinen akryyliemulsioon perustuva tiiviste. Tiivistettä käytetään pääasiassa sisä- ja ulkotiloissa seinämien halkeamien sekä saumojen tiivistämiseen muilla kuin huokoisilla pinnoilla, esimerkiksi betoni-, kipsi-, sementti- tiili- ja puupinoilla ennen maalaamista. Ei suositella käytettäväksi jatkuvasti vedelle altistuviissa liitoksissa.

Tiiviste muodostaa joustavan liitoksen, joka voidaan maalata alkydi- ja lateksipohjaisilla maaleilla, kiinnittyy hyvin useimpiin materiaaleihin ja on kosteudenkestävä viiden tunnin kuluttua levittämisestä.

Käyttö

Seinien ja ikkunautojen halkeamat
Kipsilevyjen ja betonilevyjen saumat
Pienemmät kipsilevyypinnat ennen maalausta
Ikkuna- ja ovikehysten saumaus
Kevytbetonisaumat

Tiedot

Väri: valkoinen
Kalvomainen pinta 15–35 minuutissa
Kovetusaika 2 – 3 mm/24h
Paino (23 °C) 1,60 g/cm³
Kutistuminen < 10 %
Elastisuus ± 10 %
Kiinteä osuus 85 %
Lämpötilansieto -30°C - +75°C
Levityslämpötila +5°C - + 30 °C
Sietää hyvin UV -säteilyä

Pakkauskoot

310 ml patruuna, 600 ml "putkilo".

Säilytys

Säilyy 12 kuukauden ajan valmistuspäivämäärästä lukien, säilytetään alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa paikassa 0 - 25 °C lämpötilassa. Jäätymistä ja yli +25 °C lämpötiloja on vältettävä.

Kestää lyhytaikaisen jäätymisen, korkeintaan 10 päivää yli -18 °C lämpötilassa.

Kestää jäätymistä ja sulamista seitsemän kertaa -18 ja +23 °C välisissä lämpötiloissa, yksi jäätymis- ja sulamiskerta kestää 48 tuntia

(24 tuntia -18 °C lämpötilassa ja 24 tuntia +23 °C lämpötilassa).

TUOTESELOSTE

PENOSIL Premium Acrylic Sealant

Ohjeet

Puhdista liitettävät osat rasvasta, öljystä, bitumista, pölystä ja jäästä.

Huokoiset pinnat kannattaa käsitellä akryyliuoksella (1 osa akryyliä ja kaksi osaa vettä) ennen tiivisteiden levittämistä.

Suurin suositeltu liitântäetäisyys 25x20 mm.

Ohjeita käyttöä varten

Kovettumaton tiiviste voidaan poistaa vedellä. Kovettunut tiiviste voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

Voidaan maalata 1 - 24 tunnin kuluttua levittämisestä.

Pintojen ja käytettävien maalien yhteensopivuus kannattaa testata ennen käyttöä.

Liikkuvien saumojen maalaamista ei suositella

Turvallisuus

Kovettumaton tuote voi ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Aineen joutumista suuhun on vältettävä. Mikäli aineita joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja hakeudu lääkärinhoitoon. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.